

AAG NEOPREN N250

datasheet CR



<u>Fysikaliska egenskaper:</u>	<u>Enhet</u>	<u>Värde</u>	<u>Standard</u>
Hårdhet	° Shore A ° IRHD	60±5 60±5	ASTM 2240 ISO 48
Brottgräns	min MPa	13,0	ISO 37
Brottöjning	min %	250	ISO 37
Rivhållfasthet	min N/mm	28	ISO 34 C
Densitet, ungefärlig	Mg/m³	1,3	
Sättning 24h/70° C: 24h/100° C:	max % max %	10 20	ISO 815
Arbetstemperaturområde	° C min/max	-35 / +120	
Åldring Ändring i - hårdhet: - brottgräns: - brottöjning:	h/ °C °IRH max % max %	72 / 100 +5 -10 -15	ISO 188
Volymändring i vätska - SIS B 72 h/ 23 °C: - ASTM / SIS 1 72 h/ 100 °C: - IRM 903 72 h/ 100 °C: - Destillerat vatten 168 h/ 100 °C:	max % max % max % max %	+40 ±10 +60 +30	SS-ISO 1817
Ozonresistans: - 30° C/ 50 pphm/ 96 h: - 30° C/ 200 pphm/96 h:	min % töjning min % töjning	>80	SS 162210
Färg		Svart	
Elektriska egenskaper Elektrisk volymresistivitet Electrisk genomslagskraft	Ohm x m k V	9 x 10E6	Antistatisk IEC 93
Hållbarhet: Vatten Utspädda syror och baser Konc. syror och baser Oljeresistivitet		Bra Utmärkt Bra Bra	